

Limning af EPS og XPS

Ved limning af polystyren kan al lim, som ikke indeholder opløsningsmiddel, anvendes.

For eksempel:

- Polyuretan lim, 1- eller 2-komponent.
- Silikone lim.
- Vandbaseret lim, pva-lim og fliselim.
- Flisemørtel - anvendes kun mod beton.
- Smeltelim med lavt smeltepunkt, f.eks hotmelt.
- Speciallim til EPS.
- Asfaltklæber uden opløsningsmidler.

Er du i tvivl om, limen kan anvendes, så prøv først på et lille prøvestykke og lad dette ligge nogle timer for at se, om limen har reageret med polystyrenen.

